

Oerlikon Kaynak**BF 13**

Sert Lehim Dekapanları

Standartlar

DIN 8511

F - SH 1

Belgeler ve Onaylar

* PDF formatlı belgeleri indirmek için onay simgelerine tıklayınız.

Uygulama Alanları ve Özellikleri

Gümüş içeren sertlehim alaşımları ile kullanılan dekapandır. Çeliklerin, paslanmaz çeliklerin, dökme demirlerin, nikel ve nikel alaşımlarının, bakır ve bakır alaşım içerikli alaşımlarla sertlehiminde kullanılır. Sertlehim öncesi yüzeyi temizler ve sertlehim esnasında ilave telin malzemeyi sarmasını sağlar. Sertlehim sonrasında o artığı mekanik olarak, sıcak suda fırçalayarak, parçalar sıcak iken suya daldırarak veya özel solüsyonlar kullanılarak temizlenebilir.

Kullanıldığı sert lehim telleri: BR 1301/5, BR 1301/15, BR 1303, BR 1305, BR 1306, BR 1314, BR 1319, BR 1320, BR 1204, BR 1208 (gerekirse)

Sert Lehim Dekapanının Tipik Fiziksel Özellikleri**Çalışma Sıcaklığı (°C)**

550 - 850

Ambalaj Bilgileri

Ürün Kodu	Kutu ağırlığı (kg)
8050302M15	0.50
8050304M15	1.00

Google Özel Arama